

Skamol Lime Mortar

	Værdi	Enhed
Blandingsforhold		
Hydreret kalk	35	kg
Hydraulisk kalk (NHL)	65	kg
Kvartssand	499	kg
Naturlatex	<1	%
Egenskaber		
Kloridindhold	<0,1	%
Varmedningsevne (tabelværdi)	0,90	W/mK
Holdbarhed mod frost/tø	MX1 til MX4	
Generelt		
Sækstørrelse	20	kg
Forbrug (pr. sæk)	2,5	m ²
Holdbarhed	24	måneder
Hældetemperatur	+5 til +25	°C
Åbningstid ved +20°C	60	minutter
Tilsat vand (pr. sæk)	4,5	l
Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)	3824.50.90	
Farve	Råhvid	



Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 25.9.2023